AYRTON

Label SNJF
FACADE

MASTIC ACRYLIQUE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Fiche Technique

# AYRTON MAÇONNERIE C 151/6

Date : 18/01/12

**Propriétés techniques :**

| | |
|---|---|
| Base | Dispersions acryliques |
| Consistance | Pâteux |
| Système de durcissement | Polymérisation physique |
| Pelliculation | Surface sèche après env. 30min. |
| Densité | 1,53 g/Ml (DIN 53479 B) |
| Retrait | Max. 25% (DIN 52451) |
| Résistance aux températures | -20°C à +80°C |
| Déformation maximale | 12,5% |

**Produit :**
L'AYRTON MAÇONNERIE C151/6 est un mastic acrylique monocomposant, labellisé SNJF catégorie F12,5P.

**Caractéristiques :**
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Avec label SNJF catégorie 12,5P
- Peut se peindre

**Applications :**
Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons
Bouchage de fissures

**Conditionnement :**
*Teintes* : blanc, gris, acajou, brun
*Emballage* : cartouche 300mL

**Durée de stockage :**
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures comprises entre +5°C et +25°C. Protéger contre le gel.

**Supports :**
*Nature :* tous les matériaux de construction usuels
*Condition :* propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

*Traitement au préalable :* appliquer préalablement une couche de mastic acrylique dilué (1 part de Mastic C151/6 sur 2 parts d'eau) sur des supports très poreux.
Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

**Dimensions des joints :**
*Largeur minimale* : 5 mm
*Largeur maximale* : 25 mm
*Profondeur minimale* : 5 mm
*Recommandation* : largeur = profondeur du joint

**Mode d'emploi :**
*Application :* pistolet manuel ou pneumatique
*Température d'application :* +5°C à +30°C
*Produit de nettoyage :* de l'eau immédiatement après application
*Finition :* lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

**Mesures de sécurité :**
Observer l'hygiène de travail usuelle

**Remarque :**
Protéger le joint contre la pluie pendant son séchage.
Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
Si besoin de repeindre, un essai préalable de compatibilité entre la peinture et le mastic est nécessaire.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.

AYRTON – SOUDAL France Z.I. Plaine de l'Ain 01150 BLYES - FRANCE
Tél. : 04 74 462 462 Fax : 04 74 61 54 01